



浙江省纺织测试研究院
Zhejiang Textile Testing Research Institute

天天检测

国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)
National Textiles and Garment Quality Supervision Inspection Center(Zhejiang)



检验报告 TEST REPORT

防伪查询



国纺委字第201731675号

网上查询验证码: A75FB0

共2页 第1页

委托单位名称 Name of Customer	威海菲密亚健康产业集团	地址 Address	---
生产单位 Manufacturer	---	地址 Address	---
样品信息 Sample information	样品名称 Name of sample: 婴儿袜、儿童袜、成人袜 样品特性 Characteristics: 见贴样 安全技术类别 Category of safety specification: A类		
迪沙菲密亚菌纤袜检验报告			
以上为客供信息 (Above-mentioned information by Customer-supplied)			
来样方式 The sent way of sample	邮寄	样品数量 Sample quantity	各1双
送检日期 Receiving Date of Sample	2017年9月30日	检测类别 Test Category	委托检验
检测/判定依据 Test/Rating Requirements	GB31701-2015、GB18401-2010 (A类)		
检测结论/Test Summary:			
实测结果详见附页。			
			
(检验报告专用章) Test Seal			
批准日期: 2017年10月11日 Date of Approval			
备注 Remarks	pH值萃取液为蒸馏水, 甲醛含量检出限20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限5mg/kg		

批准:

审核:

编制:



浙江省纺织测试研究院
国家纺织服装产品质量监督检验中心（浙江）

检验报告

国纺委字第201731675号

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		测试方法	单位	标准要求	实测值	单项评定
1	异味		GB18401-2010	—	无	无异味	符合
2	甲醛含量		GB/T2912.1-2009	mg/kg	≤20	未检出	符合
3	耐水色牢度	变色	GB/T5713-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色		级	≥3-4	4-5	
4	耐酸汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色		级	≥3-4	4-5	
5	耐碱汗渍色牢度	变色	GB/T3922-2013	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色		级	≥3-4	4-5	
6	耐干摩擦色牢度		GB/T3920-2008	级	≥4	4-5	符合
7	耐唾液色牢度	变色	GB/T18886-2002	级	≥4	4-5	符合
		沾色		级	≥4	4-5	
8	可分解致癌芳香胺染料		GB/T17592-2011、 GB18401-2010	mg/kg	禁用	未检出	符合
9	pH值		GB/T7573-2009	—	4.0~7.5	7.2	符合
10	耐湿摩擦色牢度		GB/T3920-2008	级	≥3	4	符合

以下空白